Рекомендуемые концентрации рабочих растворов СОЖ Лабрия для технологических процессов

	Лезвийная обработка (черные, цветные металлы)				Горячая обработка металлов давлением		Шлифование при производстве подшипников
Марка СОЖ	Резьбонарезание	Точение, сверление	Фрезерование, отрезание	Шлифование	Литье под давлением	Горячая объемная штамповка	Подшипниковые стали
Лабрия-1	5%	5%	5%	2-5%	-	-	-
Лабрия-2	-	-	-	-	5-10%	20-50%	-
Лабрия-3	-	-	-	-	-	-	3-4%